

# PMMA

## Polyméthacrylate de Méthyle

- \* Dureté et rigidité très élevées
- \* Grande résistance mécanique
- \* Surface polissable
- \* Grande transparence
- \* Résistance élevée à la déformation thermique
- \* Bonne propriétés électriques et diélectriques
- \* Grande résistance aux intempéries
- \* Faible absorption d'eau
- \* Faible résistance chimique
- \* Masse volumique 1.18 gc/m<sup>3</sup>
- \* Densité 1.2 kg/dm<sup>3</sup>
- \* Résistance à la traction 70 MPa
- \* Résistance au choc 1.5 Kj/m<sup>2</sup>
- \* Allongement à la rupture 10
- \* Transmission de la lumière 92%
- \* Résistance à la chaleur 80° C
- \* Température de fusion 130°C à 140°C
- \* Excellente tenue aux rayons UV plus de 10 ans
- \* Excellent façonnage (thermoformage-plierage-collage- fraisage)



### Domaine d'activité:

Agriculture (serres agricoles)  
Batiment-Abribus-Publicité-  
Sanitaires-Eclairage

SARL DECOPLAST

BP,77 Béni mered, Z.I Ouled Yaich - Blida

Tél: + 213 (0) 25 26 90 84 / +213 (0) 25 26 90 87 / Fax: +213 (0) 25 26 90 88

E-mail: [contact@decoplast.dz](mailto:contact@decoplast.dz) / [commercial@decoplast.dz](mailto:commercial@decoplast.dz) / [decoplastalgerie@gmail.com](mailto:decoplastalgerie@gmail.com)

[www.decoplast.dz](http://www.decoplast.dz)